

1液型水溶性アクリル

タケシール AQ モルタルプライマー

カチオンタイプ

特徴

- 溶剤型のウレタンプライマーと同等以上の浸透、密着力を発揮します。
- 一液型のため機械攪拌は不要です。
- 珪砂・コンクリート下地に良く浸透し、強固な密着を発揮します。
- 塗装用具のお手入れも簡単です。

上塗り適用性

タケシールAQモルタルプライマーの上に塗ることができる商品		塗ることができない商品	
適用		不適	
○ タケシールAQ防水TypeS	×	タケシール#101カラー防水	
○ タケトップ	×	タケシール1液カラー防水	
○ タケトップ遮熱	×	タケシール#2000黒	
○ タケシールAQトップ	×	タケシール#3000トップコート	
○ タケトップPシルバー	×	タケシールシルバートップ	
○ タケトップPカラー			

荷姿



塗布量

0.4 Kg/m²

(一回当たり 0.2Kg/m²)

一般施工での推奨は0.2Kg/m²を2回塗りですが、下地の吸い込みが激しい場合は、更に塗り重ねてください。

温度(°C)	10	20	30
時間(h)	2~3	1~2	0.5~1

現場の風の吹き具合や、日照条件によって変化しますので、一応の目安としてください。

密着強度

被着体	密着強度	剥離時の状態
モルタル	26.44Kg/cm ² 以上	下地モルタルの破壊

上塗りにタケシールAQ防水を塗布し、その表面に2液型エポキシ接着剤でアタッチメントを貼り付け剥離強度を測定した。

注意

労働安全衛生法 イソプロピルアルコール 20%含有

1. 取り扱い作業所には局所排気装置をもうけてください。
2. 容器から出し入れする際には、こぼれないようにしてください。
3. 取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防毒マスク又は送気マスク、保護手袋等を着用してください。
4. 取り扱い後は、手洗いを充分に行ってください。
5. 一定の場所を定めて貯蔵してください。
6. 引火性があるので裸火・直火厳禁。漏洩に注意してください。
7. カチオンタイプのプライマーですので他の塗料との塗装用具の併用はおやめください。



竹林化学工業株式会社

東大阪市洪川町3-1-43 電話06-6721-6165