

速乾 1 液ウレタン系充填材

# タケシール速乾ウレタンシーラント

外部用

業務用

- 特徴
- 硬化乾燥が早く待ち時間が少ないので工期の短縮に威力を発揮します。
  - 大きな伸縮性と適度な強度でウレタン防水ならびに各種防水層の下地処理に適します。
  - 優れた接着性で、モルタルやウレタン・ゴムシートとの端末処理・部分補修に適します。
  - 耐水性耐候性に優れ長期にわたって性能を維持します。

容量 320cc カートリッジ  
荷姿 10本箱入り  
色 グレイ

- 用途
- ウレタン防水下地処理
  - 脱気筒・脱気盤のシーリング
  - 本目地の補修・バックアップ材の端末処理
  - 補強クロスの貼り付け・仮止め
  - 通気緩衝シートのジョイント処理
  - ゴムシートの端末処理

## 硬化性

条件	タックフリー	2mm厚内部硬化	5mm厚内部硬化
気温20℃湿度60%	約40分	6時間	24時間
気温5℃湿度50%	約100分	12時間	48時間
気温35℃湿度70%	約20分	3時間	10時間

## 性状

項目	単位	測定値	条件・備考
硬度	JIS A	40	20℃
硬化物比重	$g \cdot cm^{-3}$	1.16	20℃
加熱減量	%	10	JIS A 5758
押出し性	秒	4	20℃ JIS A 5758
押出し性	秒	7	5℃ JIS A 5758
スランプ	mm	1	20℃ JIS A 5758
スランプ	mm	0	5℃ JIS A 5758
耐候性	時間	500 (異常なし)	ウエザーメーター

### 【取扱及び保管上の注意】

有機溶剤のトルエンを含みますので取扱には火気厳禁を厳守のうえ、有機溶剤用マスク・めがね・ゴム手袋などを着用し、通気の良い状態で作業願います。

皮膚に付着した場合には、多量の石鹼水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには、医師の診断を受けてください。

詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート (MSDS) をご覧下さい。

竹林化学工業株式会社

〒577-0836 東大阪市洪川町3丁目1-43 電話06-6721-6165(代)fax06-6720-7308